

## *AVE 2K акриловый лак MS*

**Лак применяют для защиты загрунтованных и окрашенных эмалью кузовов, деталей кузовов, а также бамперов автомобилей при окраске нового изделия и при ремонте покрытия.**



AVE 2K акриловый лак MS авторемонтный лакокрасочный материал на основе импортного сырья: акрилового связующего и отвердителя, обеспечивающих качество, соответствующее мировому уровню.

AVE 2K акриловый лак 2:1 MS имеет следующие особенности:

- Продукт с большим количеством сухого остатка
- обладает превосходным блеском и высокой прозрачностью;
- хорошо растекается;
- отлично полируется;
- имеет превосходную стойкость к повреждению,
- высокая атмосферостойкость;
- высокая светостойкость;
- экономичен и прост в нанесении.
- Сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки.
- Шлифовка "мокрый по мокрому".

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

	Пропорция смешивания 2:1 2 MS 2K акриловый лак (Прозрачный, высокоглянцевый акриловый лак) 1 MS AVE отвердитель (Отвердитель для лака) При необходимости добавьте до 10% Разбавитель для AVE 2K акриловой эмали)
	Диаметр дюзы краскопультa RP 1.2– 1.5 мм Диаметр дюзы краскопультa HVLP 1.4-1,5 мм <span style="float: right;">                         Давление:                          2.5 – 3.0 bar при впуске воздуха                     </span>
	Тонкое распыление + 1 полный слой <span style="float: right;">                         Количество слоев 2-3 (50-60) мкм                     </span>
	Межслойная выдержка слоями 5 – 10 минут <span style="float: right;">                         Перед сушкой                          5 – 10 минут                     </span>
	Время сушки до ст.3 AVE 2K акриловый лак MS <span style="float: right;">                         60°C    35 минут                          20°C    6-8 часов                          Ик сушка 10-15 минут                     </span>

