

Грунтовка ГФ-021 серая и черная

Предназначена для защиты от коррозии поверхностей металлов в системах покрытий (в том числе автомобильных), для подготовки к окрашиванию (эмалями ПФ, ГФ) металлических и деревянных поверхностей

Грунтовка ГФ-021 серая (черная) представляет собой суспензию пигментов, наполнителей в алкидном лаке с добавлением органических растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

Отличительными свойствами данной грунтовки являются:

- возможность высыхания при +20°C без использования ускорителей сушки;
- устойчивость покрытия к изменению температур от -45°C до +60°C;
- покрытие устойчиво к действию солей и масел
- позволяет проводить окрасочные работы при температуре до 0°C

Применение.

Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.



Подготовка поверхности

Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, деревянные – от грязи и пыли. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано, обезжирено и высушено.

Условия нанесения

Оптимальная температура +20°C, минимальная температура 0°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

Смешивание и разбавление

Грунтовку тщательно перемешать и при необходимости разбавить растворителем РС-2, 649,650 до удобной консистенции.

Рабочая вязкость

Для нанесения краскораспылителем 22-24 с

Оборудование для нанесения

Валиком или кистью (с исходной вязкостью грунтовки), струйным обливом, окунанием, в электрополе, краскораспылителем

Число слоев

1-2 слоя

Сушка

Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) °C – 24 ч

Расход материала

1 кг на 10-17 м² однослойное покрытие

Гарантийный срок хранения

12 мес. с даты изготовления

