

## *SADOCLEAR HS прозрачный лак 2:1*

**Лак предназначен для придания блеска и защиты загрунтованных и окрашенных Автоэмалью Металлик кузовов и деталей автомобиля.**







SADOCLEAR HS прозрачный лак 2:1- современный авторемонтный лакокрасочный материал на основе импортного сырья: акрилового связующего и отвердителя, обеспечивающих качество, соответствующее мировому уровню.

SADOCLEAR HS прозрачный лак 2:1 имеет следующие особенности:

- Продукт с высоким сухим остатком
- обладает превосходным блеском и высокой прозрачностью;
- хорошо растекается;
- отлично полируется;
- имеет превосходную стойкость к повреждению, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие;
- стойкость к ультрафиолетовым лучам;
- экономичен и прост в нанесении.
- Сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки.
- Шлифовка "по сухому".

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

	Смешивание и разбавление 100 частей HS Clearcoat (Прозрачный, высокоглянцевый акриловый лак) 50 частей HS Hardener (Отвердитель для лака) 0-10 частей разбавитель для Sadolyn 2K Акриловой эмали
	Диаметр дюзы краскопультa RP Давление: 1.2– 1.5 мм 2.0 – 2.5 bar при впуске воздуха Диаметр дюзы краскопультa HVLP 1.2- См. рекомендации производителей 1,5 мм краскопультов
	Тонкое распыление + 1 полный слой Количество слоев 1,5-2 (50-70) мкм
	Межслойная выдержка слоями Перед сушкой 5 – 10 минут 5 – 10 минут
	Время сушки HS Clearcoat 2:1 60°C 60 минут 20°C 7-8 часов Ик сушка 10-15 минут

	<p>Рабочая вязкость 16 – 19 секунд (DIN CUP 4 мм / 20°C)</p>
	<p>Жизнеспособность в смешанном состоянии 4-5 часов при 20°C</p>
	<p>Использование защитного респиратора обязательно!</p>
	<p>Для получения полной технической информации ознакомьтесь с техническими характеристиками.</p>
	<p><b>Гарантийный срок хранения</b> 24 мес. при соблюдении условий хранения.</p>