

## Эмаль ХВ-16

для окраски металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций

Эмали ХВ-16 различных цветов представляют собой суспензию пигментов и наполнителя в растворе перхлорвиниловой и глифталевой смол в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов.

### Применение:

Эмали ХВ-16 предназначены для окраски подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

Эмали ХВ-16 могут применяться для окраски фасадов зданий.



#### Подготовка поверхности

Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ХВ, ХС, ВЛ

#### Условия нанесения

от минус 25 град.С до 25 град.С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 град.С.



#### Смешивание и разбавление

Эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить растворителем Р-5 или Р-5з



#### Нанесение

пневматическое и безвоздушное распыление



#### Число слоев

2-3 слоя



#### Сушка

Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) °С – 1,5 ч

#### Расход материала

120-180 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

#### Гарантийный срок хранения

12 мес. с даты изготовления