

SADOCLEAR MS прозрачный лак 2:1

Лак предназначен для придания блеска и защиты загрунтованных и окрашенных Автоэмалью Металлик кузовов и деталей автомобиля.







SADOCLEAR MS прозрачный лак 2:1- современный авторемонтный лакокрасочный материал на основе импортного сырья: акрилового связующего и отвердителя, обеспечивающих качество, соответствующее мировому уровню.

SADOCLEAR MS прозрачный лак 2:1 имеет следующие особенности:

- Продукт со средним сухим остатком
- обладает превосходным блеском и высокой прозрачностью;
- хорошо растекается;
- отлично полируется;
- имеет превосходную стойкость к повреждению, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие;
- стойкость к ультрафиолетовым лучам;
- экономичен и прост в нанесении.
- Сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки.
- Шлифовка "по сухому".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Смешивание и разбавление 100 частей MS Clearcoat (Прозрачный, высокоглянцевый акриловый лак) 50 частей MS Hardener (Отвердитель для лака) 0-10 частей разбавитель для Sadolyn 2K Акриловой эмали	
	Диаметр дюзы краскопультa RP 1.2– 1.5 мм Диаметр дюзы краскопультa HVLP 1.2- 1,5 мм	Давление: 2.0 – 2.5 bar при впуске воздуха См. рекомендации производителей краскопультов
	2 – 3 слоя	Толщина сухой плёнки 50-70 мкм
	Межслойная выдержка слоями 5 – 10 минут	Перед сушкой 5 – 10 минут
	Время сушки MS Clearcoat 2:1	60°C 35 минут 20°C 6-8 часов Ик сушка 10-15 минут

	<p>Рабочая вязкость 16 – 19 секунд (DIN CUP 4 мм / 20°C)</p>
	<p>Жизнеспособность в смешанном состоянии 4-5 часов при 20°C</p>
	<p>Использование защитного респиратора обязательно!</p>
	<p>Для получения полной технической информации ознакомьтесь с техническими характеристиками.</p>
	<p>Гарантийный срок хранения 24 мес. при соблюдении условий хранения.</p>