

## *Sadolyn 2K Acrylic coat Автоэмаль 2К Акриловая Европейское качество!*

Предназначается для профессионального ремонта и окраски кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной техники.



Sadolyn 2K Acrylic coat Автоэмаль 2К Акриловая представляет собой двухкомпонентный материал на основе композиции связующих акриловой смолы и отвердителя.

Отличительными свойствами данной эмали являются:

- высокая эластичность готового покрытия;
- хорошая механическая прочность и атмосферостойкость;
- высокий глянец;
- стойкость к воде и бензину;
- высокая адгезия к металлу.




### **Подготовка поверхности**

Очистить поверхность средством для удаления силикона, загрунтовать. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано и очищено средством для удаления силикона.

### **Условия нанесения**

Оптимальная температура (+20°C), минимальная температура (+15°C), относительная влажность воздуха не более 75%.



### **Смешивание и разбавление**

100 частей – автоэмаль Sadolyn 2К Акриловая  
25 частей – отвердитель для Sadolyn 2К Акриловой эмали  
(0÷10) частей - разбавитель для Sadolyn 2К Акриловой эмали



### **Вязкость при нанесении**

15÷18 сек., (+20°C, ВЗ-4)



### **Оборудование для нанесения**

Краскораспылитель с диаметром сопла (1,2÷1,5) мм, давление воздуха (3,0÷5,0) атм. При покраске небольших участков, эмаль можно наносить кистью без добавления разбавителя.



### **Число слоев**

2 слоя при полной окраске или по старому покрытию в один слой.



### **Выдержка**

(5÷10) минут между слоями при (+20°C), 10 минут перед сушкой.

### **Толщина покрытия**

(38÷45) мкм/2 слоя.



### **Сушка при температуре:**

(80±2)°C до степени 3, мин. 30

(20±2)°C до степени 3, ч 24  
(20±2)°C до степени 5, ч 42

**Расход материала**

70÷100 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**Жизнеспособность готовой смеси эмали с отвердителем (6÷8) часов**

**Гарантийный срок хранения**

36 месяцев с даты изготовления

Выпускается по лицензии и под контролем Akzo Nobel Car Refinishes bv.

Производство: ЗАО "Волжские Краски" Реализация и техническая поддержка: Россия, 150044, г. Ярославль ул. Полушкина роща, 16 тел/факс (4852) 58-75-74,58-76-54

По заявке потребителя есть возможность воспроизводства любого цвета, в том числе по цветовому каталогу RAL