

## **AVE 1K Акриловая грунтовка финишная быстросохнущая**

1K Акриловая грунтовка финишная быстросохнущая (ТУ 20.30.12-058-63146727-2017) предназначена для ремонтной окраски автомобилей.

1K Акриловая финишная быстросохнущая грунтовка позволяет закрывать мелкие механические дефекты окрашиваемой поверхности, в том числе на зашпатлеванных участках. При рекомендованной толщине слоя до 120 мкм покрытие готово к шлифованию после 8 часов естественной сушки при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ .

### **Смешивание и разбавление**

Перемешать, разбавить до рабочей вязкости 20 – 30 с при температуре  $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$  по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм Универсальным разбавителем для AVE 1K Акриловых грунтовок (ТУ 20.30.22-051-63146727-2017) от 30 до 50% по весу, или от 60 до 80% по объему, тщательно перемешать и профильтровать.

### **Нанесение**

Краскораспылителем в 1-2 слоя, выдержка между слоями 7 – 10 минут.

### **Сушка и шлифование**

Сушка до шлифовки: 3,5 – 4 часа при температуре  $20^{\circ}\text{C}$ .

Шлифование: без применения воды, шлифматериалом сначала Р240, затем Р400.

### **Состав**

Акриловый термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, добавки, растворители.

### **Гарантийный срок**

24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре

### **Расход материала**

Расход грунтовки на однослойное покрытие: 80 – 120 г/м<sup>2</sup> .

ТУ 20.30.12-058-63146727-2017

Объем 1,0 кг