

CRS 1K Акриловая финишная быстросохнущая грунтовка

ТУ 20.30.12-057-63146727-2017

1K Акриловая грунтовка финишная быстросохнущая (ТУ 20.30.12-057-63146727-2017) предназначена для ремонтной окраски автомобилей.

1K Акриловая финишная быстросохнущая грунтовка позволяет закрывать мелкие механические дефекты окрашиваемой поверхности, в том числе на зашпатлеванных участках. При рекомендованной толщине слоя до 120 мкм покрытие готово к шлифованию после 3,5 – 4 часов естественной сушки при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$.

Применение: перемешать, разбавить до рабочей вязкости 20 – 30 с при температуре $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм Универсальным разбавителем для CRS 1K Акриловых грунтовок (ТУ 20.30.22-045-63146727-2016) от 30 до 50% по весу, или от 60 до 80% по объему, тщательно перемешать и профильтровать.

Нанесение: Краскораспылителем в 1-2 слоя, выдержка между слоями 7 – 10 минут.

Сушка до шлифовки: 3,5 – 4 часа при температуре 20°C .

Шлифование: без применения воды, шлифматериалом сначала Р240, затем Р400.

Состав: акриловый термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, добавки, растворители.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Расход грунтовки на однослойное покрытие: 80 – 120 г/м² .

ТУ 20.30.12-057-63146727-2017

Объем 1,0 кг