

## **CRS 1K Акриловая грунтовка мокрый-по-мокрому**

1К Акриловая грунтовка мокрый-по-мокрому (ТУ 20.30.12-057-63146727-2017) предназначена для ремонтной окраски автомобилей.

1К Акриловая грунтовка мокрый-по-мокрому позволяет закрывать границы выровненного, загрунтованного и шлифованного участка ремонтируемого покрытия. При рекомендованной толщине, от 40 до 60 мкм, покрытие готово к окраске эмалью или двухслойной системой базисная эмаль плюс прозрачный лак не более чем через 30 минут естественной сушки при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ . Применение 1К грунтовки обеспечивает высокий блеск эмали и лака.

Применение: перемешать, разбавить до рабочей вязкости 16 – 20 с при температуре  $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$  по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм Универсальным разбавителем для CRS 1К Акриловых грунтовок (ТУ 20.30.22-045-63146727-2016) от 25 до 40% по весу, или от 35 до 50% по объему, тщательно перемешать и профильтровать.

Нанесение: Краскораспылителем в 1-2 слоя, выдержка между слоями 7 – 10 минут.

Сушка до окраски эмалью: 30 минут при температуре  $20^{\circ}\text{C}$ .

Состав: акриловый термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, добавки, растворители.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Расход грунтовки на однослойное покрытие: 50 – 80 г/м<sup>2</sup>.

ТУ 20.30.12-057-63146727-2017

Объем 1,0 кг