

Эмаль CRS Base Coat базисная металлик

Предназначается для окраски поверхности кузова автомобиля в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия в комплекте с двухкомпонентным акриловым лаком, а также для ремонтной окраски кузова и деталей автомобилей по старому покрытию.

Эмаль CRS Base Coat базисная металлик представляет собой суспензию эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной, меламиновой смол с введением целевых добавок. Отличительными свойствами данной эмали являются:

- дает высокие декоративные качества комплексного покрытия;
- долговечность покрытия.

Применение.

В качестве базисного слоя в двухслойном покрытии с верхним прозрачным лаком для окраски предварительно подготовленных металлических поверхностей кузова и деталей автомобилей.



Подготовка поверхности

Поверхность очистить, обезжирить, загрунтовать. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано, обезжирено и высушено.

Условия нанесения

Оптимальная температура +20°C, минимальная температура +15°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

Смешивание и разбавление

Разбавление до рабочей вязкости количестве до 25-50 % от массы эмали.

Вязкость при нанесении

15-17 сек (20°C)



Оборудование для нанесения

Распораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм.



Число слоев

2 - 6 слоев в зависимости от цвета эмали, конфигурации окрашиваемой поверхности и толщины покрытия. При полной окраске или по старому покрытию в один слой.



Выдержка

5-10 минут между слоями при +20°C, 10-15 минут перед нанесением лака.

Толщина покрытия

15-25 мкм



Сушка

При температуре 20°C – 10 мин без лака

Расход материала

50 -100 г/м² на однослойное покрытие

Гарантийный срок хранения

36 мес. при соблюдении условий хранения