

AVE 2K акриловый лак Express

Лак применяют в двухслойной системе покрытия: базисная эмаль + прозрачный лак, для окраски загрунтованных кузовов, деталей кузовов, а также бамперов автомобилей при окраске нового изделия и при ремонте покрытия.

AVE 2K акриловый лак Express авторемонтный лакокрасочный материал на основе комбинации акриловых полиолов и нежелтеющего полиизоцианатного отвердителя, обеспечивающих качество, соответствующее мировому уровню.

AVE 2K акриловый лак 2:1 Express имеет следующие особенности:

- обладает ускоренной сушкой;
- легко наносится, обладает хорошим розливом;
- отлично полируется;
- обладает превосходным блеском и прозрачностью;
- устойчив к механическому повреждению;
- имеет высокую атмосферостойкость и светостойкость;
- продукт со средним сухим остатком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Пропорция смешивания 2:1 2 части 2K акриловый лак Express (Акриловый лак) 1 часть AVE отвердитель (Отвердитель для лака) При необходимости добавьте до 10% Разбавитель для AVE 2K акриловой эмали)
	Диаметр дюзы краскопультa RP 1.2– 1.5 мм Диаметр дюзы краскопультa HVLP 1.4-1,5 мм Давление: 2.5 – 3.0 bar при впуске воздуха
	Тонкое распыление + 1 полный слой Количество слоев 2-3 (50-60) мкм
	Межслойная выдержка слоями 5 – 10 минут Перед сушкой 5 – 10 минут
	Время сушки до ст.3 AVE 2K акриловый лак Express 60°C 20 минут 20°C 4 – 6 часов Ик сушка 10 минут
	Время сушки до ст.5 AVE 2K акриловый лак Express 80°C 60 минут
	Рабочая вязкость 16 – 19 секунд (DIN CUP 4 мм / 20°C)
	Жизнеспособность в смешанном состоянии 2 часа при 20°C
	Использование защитного респиратора обязательно!
	Для получения полной технической информации ознакомьтесь с техническими характеристиками.