

AVE Эмаль базисная металлик

Предназначается для окраски поверхности кузова и деталей внешней отделки автомобиля.

Применяется как для первичной, так и для ремонтной окраски. Может применяться для декоративной отделки металлических и пластмассовых изделий.

Эмаль применяется в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия в комплекте с прозрачным двухкомпонентным акриловым лаком



Цветовая палитра AVE Эмали базисной металлик включает наиболее популярные расцветки автомобильного рынка.

AVE Эмаль базисная металлик представляет собой суспензию эффектных и цветных пигментов в композиции синтетических смол и ацетобутирата целлюлозы со специальными добавками.



Подготовка поверхности

Поверхность очистить, обезжирить, загрунтовать. Старое покрытие должно быть очищено, выровнено, отшлифовано, зашпатлевано, загрунтовано, обезжирено и высушено.

Условия нанесения

Оптимальная температура +20°C, минимальная температура +15°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

Разбавитель

AVE Разбавитель для металликов.

Вязкость при нанесении

15-17 сек (20°C)



Оборудование для нанесения

Пневматический краскораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,3 мм.



Число слоев

От 2 до 6 слоев в зависимости от цвета эмали, формы окрашиваемой поверхности



Выдержка

5-10 минут между слоями при +20°C, 10-15 минут перед нанесением лака.

Толщина покрытия

15-25 мкм



Сушка

При температуре 20°C, 10 – 15 мин до нанесения лака

Расход материала

50 -100 г/м² на однослойное покрытие

Гарантийный срок хранения

Не менее 24 мес. при соблюдении условий хранения

